



prémiumpázsit®
A valódi holland minőség

1149 BUDAPEST, EGRESSY ÚT 27-29
+36 30 950 6742 | INFO@PREMIUMPAZSIT.HU

Neo 55

APPLICATION ANWENDUNG / APPLICATION / TOEPASSING / APLICACIÓN / FELHASZNÁLÁS	LANDSCAPING
PRODUCTION METHOD HERSTELLUNGSVERFAHREN / MODE DE FABRICATION / PRODUCTIEPROCES PROCESO DE FABRICACIÓN / GYÁRTÁSI MÓDSZER	TUFTED
FIBRE FASER / FIBRE / VEZEL / FIBRA / FŰSZERKEZET	PE + PP
PILE HEIGHT POLHÖHE / HAUTEUR DU VELOURS / POOLHOOGTE / ALTURA DE LA PILA / FŰSZÁLMAGASSÁG	± 55 MM
TOTAL HEIGHT GESAMTHÖHE / HAUTEUR TOTALE / TOTALE HOOGTE / ALTURA TOTAL / TELJES MAGASSÁG	± 57 MM
PILE WEIGHT POLEINSATZGEWICHT / POIDS DU VELOURS / POOLGEWICHT / PESO DE LA PILA / FŰSZÁLSÚLY	± 2126 GR/M2
TOTAL WEIGHT GESAMTGEWICHT / POIDS TOTAL / TOTAALGEWICHT / PESO TOTAL / TELJES SÚLY	± 3091 GR/M2
GAUGE TUFTTEILUNG / JAUGE / TUFTDELING / GALGA / ÖLTÉSSŰRŰSÉG	5/8" INCH
STITCHES (10 CM1) STICHZAHL / NOMBRE DE POINTS / STEKENAANTAL / PUNTADAS / ÖLTÉS	± 18 /10 CM1
STITCHES (M2) STICHZAHL / NOMBRE DE POINTS / STEKENAANTAL / PUNTADAS / ÖLTÉS	± 8190 /M2
PRIMARY BACKING TRÄGER / DOSSIER PRIMAIRE / TUFTDOEK / BACKING PRINCIPAL / ELSŐDLEGES HORDOZÓ	100 % PP Thiobac
SECONDARY BACKING RÜCKEN / DOSSIER SECONDAIRE / SECUNDAIRE BACKING / BACKING SECUNDARIO / MÁSODLAGOS HORDOZÓ	SBR latex; aprox 800 gr/m2
WATER PERMEABILITY WASSERDURCHLASSIGKEIT / PERMÉABILITÉ / WATERDOORLATENDHEID /PERMEABILIDAD AL AGUA / VÍZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	± 60 L/MIN/M2
UV-STABILITY & WARRANTY UV-STABILITÄT & GARANTIE / STABILITÉ UV ET GARANTIE / UV STABILITEIT EN GARANTIE / ESTABILIDAD UV Y GARANTÍA / UV-ELLENÁLLÓSÁG & GARANCIA	DIN 53387 10 YEARS
ROLL WIDTH ROLLBREITE / LARGEUR DES ROULEAUX / ROLBREEDE / ANCHO DE ROLLO / TEKERCs SZÉLESSÉGE	4 M
ROLL LENGTH ROLLÄNGE / LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLLENGTE / LARGO DEL ROLLO / TEKERCs HOSSZA	± 25 M
INFILL SAND FÜLLSAND / SABLE DE REMPLISSAGE / INSTROOIZAND LA ARENA DE SÍLICE / KVARCHOMOK	10-15 KG/M2

